



BESTCHEM

產品說明書

NPP-688FRW 防火彈性白膠漿

說明

廣泛應用在紡織網版印花，如潮 T 或布匹等織物上，遮蓋佳，底材布料需為防火布料才有防火效果，可通過 ISO6330 縮水性能測試，織物表面膠漿不脫落。

規格

- 成份：壓克力樹脂
- 外觀：白色
- pH 值：6-8
- 固含量：71±3%
- 包裝：30kg
- 保存：12 個月，保持密封並儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

參考工藝

- 淺色布：使用量 10%-20%，其餘 90%-80%為 NPP-688C 透明膠漿
- 深色布：使用量 100%，可直接印刷使用
- 顏料：可搭配本公司 PRC 系列及 W 系列顏料調配顏色，使用量 8%以下。
- 架橋劑：建議添加本公司 DE-300 架橋劑 1-2%維持水洗後的防火效果。
- 烘乾條件：120 度 3 分鐘 或 印刷膠體表面乾燥後，放置 7 天方可進行水洗測試。

注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質