



BESTCHEM

產品說明書

NPP-980C 全油透明水糊

說明

廣泛應用在紡織網版印花，如潮 T 或布匹等織物上，表面乾爽，手感柔軟，乾濕摩擦牢度佳，可通過 ISO6330 縮水性能測試，並通過 OEKO-TEX 環保規範及認證

規格

- 成份：壓克力樹脂
- 外觀：半透明微黃
- 離子性：非離子
- pH 值：6-8
- 固含量：19±3%
- 包裝：20、30kg
- 保存：12 個月，保持密封，儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

參考工藝

- 操作方式：使用 NPP980C 可直接入色印刷使用
- 顏料：可搭配本公司 PRC 系列及 W 系列顏料調配顏色
- 架橋劑：建議添加本公司 DE-330 架橋劑 1-3% 輔助提高物性
- 烘乾條件：150 度 2~3 分鐘或印刷色表面乾燥後，放置 7 天方可進行水洗測試

注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質



BESTCHEM

產品說明書

NPP-980W 全油白水糊

說明

廣泛應用在紡織網版印花，如潮 T 或布匹等織物上，表面乾爽，手感柔軟，與市面膠漿相比較遮蓋力白度較好，印刷在棉質織物，可通過 ISO6330 縮水性能測試，並通過 OEKO-TEX 環保規範及認證

規格

- 成份：壓克力樹脂
- 外觀：白色
- 離子性：非離子
- pH 值：7-9
- 固含量：47±4%
- 包裝：25、30kg
- 保存：12 個月，保持密封並儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

參考工藝

- 操作方式：使用 NPP980W 可直接印刷使用
- 顏料：可搭配本公司 PRC 系列及 W 系列顏料調配顏色
- 架橋劑：務必添加本公司 DE-330 架橋劑 2-3%輔助提高物性
- 烘乾：150 度 2~3 分鐘方可進行水洗測試

注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質