



SL-009B 矽膠 B 劑

說明

本產品為加成型矽膠固化劑，搭配公司生產的 SL-109A 及 SL-309A 矽膠 A 劑。

規格

- 外觀：透明液體狀
- 黏度： <1000 cps
- 包裝：20kg/桶
- 保存：12 個月，保持密封並儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 38 度

參考工藝

- 使用比例 SL-309A:SL-009B (10 : 1),使用前應將 A、B 組份按比例充分混合均勻。靜置脫泡或真空脫泡。如添加色膏或稀釋劑量較多時，會增加矽膠乾燥時間，請提高 SL-009B 用量才能完全固化。
- 不能接觸含 N、P、S、等離子化合物以及乙烯基化合物，以免使鉑催化劑中毒而不能固化，尤其是不能接觸 PVC，因為 PVC 中含有 Pb（鉛），會使催化劑中毒。某些有機顏料也會導致固化減慢或不固化。

注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質