



BESTCHEM

產品說明書

NPP-688FK 靜電植絨糊

說明

廣泛應用在紡織網版印花，如潮 T 或布匹等織物上，靜電植絨效果佳、手感柔軟、牢度佳、必須搭配 DE300 3~5% 可通過 ISO6330 縮水性能測試，織物表面不脫落，並可通過 OEKO-TEX 環保規範及認證

規格

- 成份：壓克力樹脂
- 外觀：乳白色糊狀
- 離子性：非離子
- pH 值：7-9
- 固成份：50±3%
- 包裝：20、30kg
- 保存：12 個月，保持密封，儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

參考工藝

- 工藝：必須添加本公司 DE-300 架橋劑 3-5% 後直接印刷使用，需印刷到有點厚度，靜電植絨牢度才會佳。
- 顏料：可搭配本公司 PRC 系列及 W 系列顏料調配顏色，使用量 8% 以下。
- 烘乾條件：150~160 度 3~5 分鐘，烘乾後隔天再測試水洗。

注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質