



# BESTCHEM

## 產品說明書

### NPP-651HW 拔染白糊

#### 說明

廣泛應用在紡織網版印花，如潮 T 或布匹等織物上，拔染糊必須搭配拔染粉使用，拔染效果佳，手感軟，白度佳。

#### 規格

- 成份：壓克力樹脂
- 外觀：白色(紫光)
- 離子性：非離子
- pH 值：7~9
- 固含量：33±3%
- 包裝：30kg
- 保存：6 個月，保持密封並儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

#### 參考工藝

- 操作方式：NPP651HW 必須添加拔染粉 NPP651-BS1 6% 才可拔染。
  - 熱壓條件：壓力 4kgf/cm<sup>2</sup>，溫度 150~160 度，時間 20~25 秒，依不同設備需調整參數。
  - 熱烘條件：150~160 度 C，3~4 分鐘，依不同設備需調整參數。
- \*拔染搭配拔染粉後需在 4~8 小時候用完，時間越久拔染效果會越差。

#### 注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質