



BESTCHEM

產品說明書

NPP-610C 打底用彈性透明膠

說明

廣泛應用在紡織網版印花需要打底的產品，例如龜裂、光漿、仿金銀膠漿等需要打底的產品與表面塗佈層相容性佳，手感軟牢度佳。

規格

- 成份：壓克力樹脂
- 外觀：乳白色糊狀
- 離子性：非離子
- pH 值：7~9
- 固成份：44±4%
- 包裝：30kg
- 保存：12 個月，保持密封並儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

參考工藝

- 操作方式：在布料上先以 NPP610C 做為打底，待表乾後再印上層膠漿，上層膠漿建議添加 DE-300 架橋劑 1%可增加牢度。
- 烘乾條件：印刷膠體表面乾燥，建議放置 1~2 天後在熱烘或熱壓，當天熱烘水氣容易造成起泡及脫膠。

注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質