



# BESTCHEM

## 產品說明書

### NPP-621 仿銀箔膠漿

#### 說明

廣泛應用在紡織網版印花，如潮 T 或布匹等織物上，表面亮光、平坦、印刷後有仿銀箔效果，可通過 ISO6330 縮水性能測試，織物表面膠漿不脫落。

#### 規格

- 成份：PU 樹脂
- 外觀：銀色黏稠狀
- 離子性：非離子
- pH 值：7-9
- 固含量：40±4%
- 包裝：25、30kg
- 保存：6 個月，保持密封並儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

#### 參考工藝

- 使用量：使用 NPP610 系列打底，表層乾燥後上印 NPP621，NPP621 必須要搭配架橋劑 DE-300 1%，以免造成水洗牢度不佳。
- 架橋劑：必須添加本公司 DE-300 架橋劑 1-2%輔助提高物性。
- 烘乾條件：建議放置 2~3 天後再進行烘乾，以免烘乾時水氣造成脫膠及水洗牢度不佳。

#### 注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質