



# BESTCHEM

## 產品說明書

### MP-888C 慢乾彈性透明膠漿

#### 說明

廣泛應用在紡織網版印花、圓盤印花機、八爪機、自動印刷機，手感柔軟，顯色性優，可通過 ISO6330 縮水性能測試，織物表面膠漿不脫落，並已通過 OEKO-TEX 環保規範及認證

#### 規格

- 成份：壓克力樹脂
- 外觀：微黃色糊劑
- 離子性：非離子
- pH 值：5-7
- 固含量：55±3%
- 包裝：20、30kg
- 保存：12 個月，保持密封並儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

#### 參考工藝

- 淺色布：使用 MP888C 加入顏料可直接印刷使用或另加 5%白膠入色印刷，較有遮蓋力。
- 深色布：使用量為透明膠 80~90%+白膠 20~10%
- 顏料：可搭配本公司 PRC 系列及 W 系列顏料調配顏色
- 架橋劑：可添加本公司 DE-330 架橋劑 1-2%輔助提高物性
- 熟化：150 度 3~4 分鐘可進行水洗測試(依烘乾機台不同需調整)

#### 注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質



# BESTCHEM

## 產品說明書

### MP-888W 慢乾彈性白膠漿

#### 說明

廣泛應用在紡織網版印花、圓盤印花機、八爪機、自動印刷機，表面乾爽，手感柔軟，與市面膠漿相比較遮蓋力白度較好，印刷在棉質織物，可通過 ISO6330 縮水性能測試，織物表面膠漿不脫落，並已通過 OEKO-TEX 環保規範及認證

#### 規格

- 成份：壓克力樹脂
- 外觀：白色
- 離子性：非離子
- pH 值：8-10
- 固含量：63±3%
- 包裝：25kg、30kg
- 保存：12 個月，保持密封並儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

#### 參考工藝

- 淺色布：白膠漿使用量 10%-20%，其餘 90%-80%為透明膠漿
- 深色布：使用 MP888W 可直接印刷使用
- 顏料：可搭配本公司 PRC 系列及 W 系列顏料調配顏色
- 架橋劑：可添加本公司 DE-330 架橋劑 1-2%輔助提高物性
- 烘乾條件：150 度 3~4 分鐘可進行水洗測試(依烘乾機台不同需調整)

#### 注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質