



BESTCHEM

產品說明書

NPP-688CKW 龜裂白膠漿

說明

廣泛應用在紡織網版印花，如潮 T 或布匹等織物上，手感軟，遮蓋佳，乾燥後具龜裂效果，龜裂印刷次數越多，龜裂紋路越粗，可通過 ISO6330 縮水性能測試，織物表面膠漿不脫落，並通過 OEKO-TEX 環保規範及認證

規格

- 成份：壓克力樹脂
- 外觀：白色
- 離子性：非離子
- pH 值：7-9
- 固含量：52±2%
- 包裝：25、30kg
- 保存：12 個月，保持密封並儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

參考工藝

- 淺色布：使用 NPP-688C 彈性透明膠漿打底後，再上蓋(龜裂白糊 10~20%+龜裂透明 90~80%)
- 深色布：使用 NPP-688C 彈性透明膠漿打底後，再上蓋 NPP-688CKW 龜裂白膠漿
- 顏料：可搭配本公司 PRC 系列及 W 系列顏料調配顏色，建議不超過使用量之 10%
- 熱壓條件：建議龜裂完後隔天熱壓 120~140°C，10~12 秒，可增加水洗牢度。
- 烘乾條件：120 度 3 分鐘或自乾放置 7 天方可進行水洗測試

注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質