



BESTCHEM

產品說明書

G-451 灑蔥用金蔥糊

說明

廣泛應用在灑蔥印花，G-451 與蔥附著牢度適用於一次性產品，如織帶，聖誕裝飾。
要增加水洗牢度，必須搭配 DE300 架橋劑。

規格

- 成份：水性壓克力樹脂
- 外觀：半透明乳白色
- 離子性：非離子
- 固含量：45%±3 %
- pH 值：7-9
- 包裝：30、50、120kg
- 保存：6 個月，保持密封並儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

參考工藝

- 操作方式：直接印刷 G-451 於基材上，之後灑蔥在 G-451 上。
- 架橋劑：可添加本公司 DE-300 架橋劑 1-3%輔助提高物性
- 烘乾條件：120~140°C、3 分鐘。

注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質