



BESTCHEM

產品說明書

NPP-0800 龜裂透明膠漿

說明

廣泛應用在紡織網版印花，如潮 T 或布匹等織物上，手感軟，乾燥後具龜裂效果，印刷次數越多，龜裂紋路越粗，可通過 ISO6330 縮水性能測試，織物表面膠漿不脫落，並通過 OEKO-TEX 環保規範及認證

規格

- 成份：壓克力樹脂
- 外觀：乳白色糊狀
- 離子性：非離子
- pH 值：6-8
- 固含量：43±3%
- 包裝：20、30kg
- 保存：12 個月，保持密封並儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

參考工藝

- 工藝：使用 NPP688 系列打底印刷 2 次待表面乾燥後上層印刷 NPP-0800，印刷次數越多，龜裂紋路越粗，必須讓印刷好的布樣在檯版上龜裂後才可起布，未龜裂時起布後續乾燥後不會龜裂。
- 顏料：可搭配本公司 PRC 系列及 W 系列顏料調配顏色，使用量 8%以下。
- 烘乾條件：建議布樣龜裂後，放置 1~2 天使用熱壓機熱壓可增加水洗牢度。

注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質